

Kenmerkenblad ProGold 2K Houtreparatie



Omschrijving	Tweecomponenten reparatiecompound op basis van gemodificeerde polyesterhars.
Gebruiksdoel	Het vullen van spijker- en schroefgaten (minimale dikte 3 mm). Het repareren van plaatselijk voorkomende gebreken in hout. Te gebruiken bij nieuwbouw en onderhoud.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Oplosmiddelvrij. • Constante kwaliteit door vaste doseerverhouding. • Zeer goed verwerkbaar (kort, pasteus). • Zeer goed modelleerbaar (zakt niet uit). • Zeer goed en glad schuurbaar. • Goed te schaven en te boren. • Duurzaam na uitharding (geen barst- en scheurvorming). • Goede hechting op kaal en opgeruwd hout en goed geschuurde oude verflagen. • Minimale krimp. • Overschilderbaar met verven en beitsen, zowel op basis van alkydhars als op basis van acrylaatdispersie. Uit esthetisch oogpunt kan afwerking met transparante beits minder fraai zijn.
Kleuren en glans	Component A: crème. Component B: rose. Gemengd product: crème of wit.
Verpakking	Component A: metalen koker. Component B: plastic koker.
Basisgegevens	<p>Dichtheid : ca. 1,5 kg/dm³</p> <p>Vlampunt : > 61°C</p> <p>Droogtijden bepaald bij 20°C en 65% R.V.</p> <p>Uitgehard na : ca. 1 uur</p> <p>Overschilderbaar na : 1 tot 2 uur</p>
Houdbaarheid	in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tot max. 12 maanden. Geopende verpakking 3 maanden bij gebruik van rode open- en afsluitdopje.
Ondergrond- condities	Verweerd hout verwijderen tot op het gezonde hout. Het hechtvlak mag maximaal 20% houtvocht bevatten; dit vooraf meten. Ondergrond moet vrij zijn van vuil, vet en stof.
Verwerkings- condities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C.

Kenmerkenblad ProGold 2K Houtreparatie



Instructies voor gebruik

Mengverhouding

Set bestaat uit component A en component B.
Mengverhouding wordt geregeld door speciaal doseerapparaat.

Menginstructie

Meng beide componenten met een plamuurmes tot een egale kleur wordt verkregen.

Opkleuren ProGold 2K Houtreparatie

Indien gewenst kan ProGold 2K Houtreparatie met maximaal 6% universele mengpasta op kleur gebracht worden.

Verwerkingstijd bij 65% R.V.

bij 10°C ca. 30 minuten

bij 20°C ca. 15 minuten

bij 30°C ca. 10 minuten

De verwerkingstijd is afhankelijk van de hoeveelheid aangemaakt materiaal.

Gereedschap

Plamuurmes.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met aceton.

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold 2K Houtreparatie.