

## Kenmerkenblad ProGold 2500 Lichtgewicht Vulmiddel



<b>Omschrijving</b>	Lichtgewicht, pasteus vulmiddel voor binnen op basis van kunstharsdispersie.															
<b>Gebruiksdoel</b>	Voor het in één keer vullen en uitvlakken van naden en schroefgaten in gipskarton wanden en plafonds. Voor het repareren van krimpscheuren en barsten in minerale ondergronden, zoals stucwerk, beton en sierpleister. Niet geschikt voor langdurige waterbelasting en bewegingsvoegen.															
<b>Voornaamste kenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtgewicht.</li> <li>• Snel en eenvoudig te verwerken.</li> <li>• Zeer snelle droging.</li> <li>• Vrijwel krimpvrij.</li> <li>• Na uitharding goed schuurbaar.</li> <li>• Zeer snel overschilderbaar.</li> </ul>															
<b>Kleuren en glans</b>	Wit.															
<b>Verpakking</b>	Plastic pot van 1 liter. Plastic emmer van 5 liter. Koker van 310 ml.															
<b>Basisgegevens</b>	<table> <tr> <td>Dichtheid</td> <td>:</td> <td>ca. 0,57 kg/dm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Laagdikte</td> <td>:</td> <td>maximaal 2 cm</td> </tr> <tr> <td>Vlampunt</td> <td>:</td> <td>Niet van toepassing</td> </tr> </table> <p><b>Droogtijden bepaald bij 20°C en 65% R.V</b></p> <table> <tr> <td>Overschilderbaar na</td> <td>:</td> <td>10-20 minuten</td> </tr> <tr> <td>Afbindtijd</td> <td>:</td> <td>3-4 mm per 24 uur</td> </tr> </table>	Dichtheid	:	ca. 0,57 kg/dm <sup>3</sup>	Laagdikte	:	maximaal 2 cm	Vlampunt	:	Niet van toepassing	Overschilderbaar na	:	10-20 minuten	Afbindtijd	:	3-4 mm per 24 uur
Dichtheid	:	ca. 0,57 kg/dm <sup>3</sup>														
Laagdikte	:	maximaal 2 cm														
Vlampunt	:	Niet van toepassing														
Overschilderbaar na	:	10-20 minuten														
Afbindtijd	:	3-4 mm per 24 uur														
<b>Houdbaarheid</b>	ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.															
<b>Verbruik</b>	Afhankelijk van de reparatie.															
<b>Ondergrond- condities</b>	Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%.															
<b>Verwerkings- condities</b>	Tijdens applicatie en droging mag de ondergrond- en omgevingstemperatuur niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan +40°C. Relatieve vochtigheid max. 85%															

## Kenmerkenblad ProGold 2500 Lichtgewicht Vulmiddel



### Instructies voor gebruik

#### Verdunning

Geen, product is gebruiksklaar. Desgewenst enkele druppels leidingwater toevoegen om het vulmiddel wat smeuijger te maken.

#### Applicatiemethode bij pot- en emmerverpakking

Met een plamuurmes aanbrengen.

Vervolgens met een benat plamuurmes of benatte plakspaan strijkend en onder uitoefening van weinig druk afwerken.

Voor sommige toepassingen kan na droging een extra afwerking nodig zijn.

#### Applicatiemethode bij kokers

Met behulp van een handkitpistool of luchtdrukpistool het vulmiddel in kleine gaten, scheuren, naden en dergelijke ruim aanbrengen.

Vervolgens met een benat plamuurmes of benatte plakspaan strijkend en onder uitoefening van weinig druk afwerken.

Voor sommige toepassingen kan na droging een extra afwerking nodig zijn.

#### Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

### Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold 2500 Lichtgewicht Vulmiddel.

### Aanvullende gegevens

#### Overschilderen

Het overschilderen met hooggepulde dispersieverven kan leiden tot barstvorming van de verf.