

Kenmerkenblad ProGold 2300 Universeel Reparatiemiddel



Omschrijving	Reparatie- en uitvlakmiddel voor binnen op basis van gips-kunststof.		
Gebruiksdoel	Voor het uitvlakken van metselwerk, beton, cellenbeton, stucwerk. Het opvullen van gaten, scheuren en oneffenheden in muren en plafonds. Opvullen van aansluitnaden bij gipsplaten.		
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Hoge vulkracht. • Klinkt niet in. • Blijft scheurvrij. • Gemakkelijk verwerkbaar. • Goed overschilderbaar. 		
Kleuren en glans	Wit.		
Verpakking	Plastic emmer van 5 kg en 10 kg.		
Basisgegevens	Dichtheid	:	ca. 1,0 kg/dm ³ gebruiksklare mortel ca. 1,5 kg/dm ³
	Laagdikte	:	kan in elke gewenste laagdikte aangebracht worden.
	Vlampunt	:	niet van toepassing
	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.		
	Hard na	:	ca. 1 uur
	Overschilderbaar na	:	ca. 24 uur
Houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tot max. 12 maanden.		
Verbruik	Indicatie: ca. 1 kg/m ² per mm laagdikte.		
Fysische gegevens	Drukvastheid	:	na 28 dagen ca. 9 N/mm ²
	Buigbelasting	:	na 28 dagen ca. 4 N/mm ²
	pH-waarde	:	ca. 8
Ondergrond- condities	Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen), draagkrachtig en vrij van verontreinigingen.		
Verwerkings- condities	Tijdens applicatie en uitharding dient de ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C te zijn. Relatieve vochtigheid max. 85%.		

Kenmerkenblad ProGold 2300 Universeel Reparatiemiddel



Voorbehandeling ondergrond

Minerale ondergrond

Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.

Instructies voor gebruik

Mengverhouding

1 deel leidingwater : 2 delen poeder.

Menginstructie

Doe in een mengemmer het leidingwater. Voeg vervolgens al roerende het poeder aan het leidingwater. Meng krachtig tot een klontvrije mortel ontstaat. Na een wachttijd van 2 tot 3 minuten nogmaals krachtig roeren.

Verwerkingstijd

30 minuten bij 20°C

Applicatiemethode

De mortel met behulp van een plamuurmes opzetten en strak afwerken.

Bij grotere oppervlakken de mortel aanbrengen met een roestvast stalen spaan en afwerken met breed Zweeds mes strak.

Aanbevolen gereedschap:

- ProGold Plamuurmes.
- ProGold Spackmes (Zweeds mes)

Veiligheids- maatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold 2300 Universeel Reparatiemiddel.